

水囊シート価格表

		番手	厚み	短辺	長辺	面積
1	大	#3000	0.25mm	5.400mm	6.740mm	約24畳
		単価	消費税	税込み		
	1枚	¥23,000	¥2,300	¥25,300		
	100枚	¥21,000	¥2,100	¥23,100		
	1000枚	¥17,000	¥1,700	¥18,700		
2	小	#3000	0.25mm	2.700mm	4.940mm	約9畳
		単価	消費税	税込み		
	1枚	¥13,000	¥1,300	¥14,300		
	100枚	¥11,800	¥1,180	¥12,980		
	1000枚	¥9,500	¥950	¥10,450		

注) 上記の料金には、ペットボトルは含まれていません。
尚、上記の枚数以外は見積もりさせて、いただきます。

宇都宮測量株式会社
企画部 危機管理室
池田文雄

〒320-0838

栃木県宇都宮市吉野1-8-36

TEL: 028-636-5222


FAX: 028-636-9375

Mail: syomu@usoku.co.jp

水囊シート接合部 耐久試験

作成日	2024/03/01	試験日	2024/02/29
温度	21.5℃	湿度	45%
試験モード	シングル	試験種類	引張
速度	1mm/min	試験片形状	平板

名前	最大点 試験力
パラメータ	全エリアで計算
単位	N
水囊シート	644.188



コメント


試験結果報告書

申請年月日 令和 6(2024)年 2 月 29 日
申請者（企業名） 宇都宮測量株式会社
申請者住所 栃木県 宇都宮市 吉野 1-8-6
提出品名 水囊シート

試験の結果は別紙のとおりです。

令和 6(2024)年 3 月 12 日

栃木県産業技術センター
所長 関本 充博



記

材料強度試験


1 試験方法（依頼者指定による試験方法）

以下の写真のとおり試験片の上下を把持し、接合部分が破断するまでの最大荷重を測定した。

試験装置：((株) 島津製作所 オートグラフ AG-50KNI M2)

試験速度：1mm/min

試験片寸法：幅 38mm



2 結果

表 試験結果

試料名	最大荷重 (N)
水囊シート	644

以上

2020 年 10 月 19 日

試験番号: QC-TR- 2010007

試験報告書

日本マタイ株式会社

岡山工場

品質管理課

承認	確認	作成
		

品名 PE#3000 NB

試験項目 引張強さ、伸び率、引裂強さ、目付質量、厚み

試験項目		測定値	測定方法
引張強さ	縦	890 N/5cm	JIS L-1096
	横	748 N/5cm	
伸び率	縦	19.9 %	
	横	14.2 %	
引裂強さ	縦	221 N	
	横	206 N	
目付質量		152.0 g/m ²	
厚み		0.28 mm	

※数値は測定値であり保証値ではありません

4